中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4136

检测报告

检测报告编号：SZC18052581102-2C　　日期：2018年5月30日　　第 1 页，共 4 页

委托单位：　　东莞市鑫旺运用用品有限公司

单位地址：　　广东省东莞市樟木头镇樟洋管理区金洋路85号

样品信息

样品名称：　　环保 SBR

样品描述：　　黑色海棉

样品编号：　　QT1805258110201

委托日期：　　2018 年 5 月 25 日

检测日期：　　2018 年 5 月 25 日 - 2018 年 5 月 30 日

检测要求：　　根据客户要求，检测其送检样品中的 18 种多环芳香烃的含量。

检测方法：　　请参见后续页。

检测结果：　　请参见后续页。

审核人

何平

何平

授权签字人

黄胜明

黄胜明

实验室经理

深圳市虹彩检测技术有限公司 报告专用章 (2)

检测报告

检测结果： 单位：mg/kg

检测项目	检测方法/仪器	方法检出限	含　量
苯并(a)芘(BaP)	参考 AfPS GS 2014:01PAK, GC-MS	0.2	N.D.
苯并[e]芘(BeP)		0.2	N.D.
苯并(a)蒽 (BaA)		0.2	N.D.
苯并(b)荧蒽(BbF)		0.2	N.D.
苯并[j]荧蒽(BjFA)		0.2	N.D.
苯并(k)荧蒽(BkF)		0.2	N.D.
䓛 (CHR)		0.2	N.D.
二苯并(a,h)蒽 (DBAh)		0.2	N.D.
苯并(ghi)苝(BghiP)		0.2	N.D.
茚苯(1,2,3-cd)芘(IND)		0.2	N.D.
苊烯 (AcPy)		0.2	N.D.
苊(Acp)		0.2	N.D.
芴 (Flu)		0.2	N.D.
菲 (PA)		0.2	N.D.
蒽 (Ant)		0.2	N.D.
荧蒽 (FL)		0.2	N.D.
芘(Pyr)		0.2	N.D.
（苊烯，苊，芴，菲，芘，蒽，荧蒽）总量		—	N.D.
萘 (Nap)		0.2	N.D.
18 种 PAHs 总量		—	N.D.

备注：

mg/kg=ppm= parts per million

N.D.=Not Detected，未检出（小于方法检出限）

“—”=无规定

结果显示为 N.D.不计入总和的计算。

深圳市虹彩检测技术有限公司 报告专用章（2）

检测报告

检测报告编号：SZC18052581102-2C 日期：2018年5月30日

依据 GS-Mark 的要求产品中最大限值如下： 单位：mg/kg

参数	类别 1	类别 2		类别 3	
	放入口中的材料，或和皮肤长时间接触的玩具材料（超过 30 秒）	未包含在类别 1 中和皮肤会长时间接触（超过 30 秒），或者和皮肤反复短时间接触*的材料		未包含在类别 1 和 2 中，和皮肤短期接触（不超过 30 秒）的材料	
		2009/48/EC 范围内的玩具	其他类产品	2009/48/EC 范围内的玩具	其他类产品
苯并(a)芘	< 0.2	< 0.2	< 0.5	< 0.5	< 1
苯并(e)芘	< 0.2	< 0.2	< 0.5	< 0.5	< 1
苯并(a)蒽	< 0.2	< 0.2	< 0.5	< 0.5	< 1
苯并(b)荧蒽	< 0.2	< 0.2	< 0.5	< 0.5	< 1
苯并(j)荧蒽	< 0.2	< 0.2	< 0.5	< 0.5	< 1
苯并(k)荧蒽	< 0.2	< 0.2	< 0.5	< 0.5	< 1
䓛	< 0.2	< 0.2	< 0.5	< 0.5	< 1
二苯并(a,h)蒽	< 0.2	< 0.2	< 0.5	< 0.5	< 1
苯并(g,h,i)苝	< 0.2	< 0.2	< 0.5	< 0.5	< 1
茚苯(1,2,3-cd)芘	< 0.2	< 0.2	< 0.5	< 0.5	< 1
苊烯，苊，芴，菲，芘，蒽，荧蒽	< 1 总量	< 5 总量	< 10 总量	< 20 总量	< 50 总量
萘	< 1	< 2		< 10	
18 种 PAH 总量	< 1	< 5	< 10	< 20	< 50

“*”：与皮肤反复短时间接触的定义出自“REACH 附件 17 第 50 条修订条款（欧盟法规(EU) No 1272/2013）。

检测流程图



深圳市虹彩检测技术有限公司 报告专用章（2）

检测报告

检测报告编号：SZC18052581102-2C 日期：2018年5月30日 第 4 页，共 4 页

样 品 附 图

报告结束

本报告 HCT 盖章才生效，本报告不可以删改。本报告只对送检样品的检测结果负责。
未经本公司书面授权，不得部分复制本报告做宣传品使用。

深圳市虹彩检测技术有限公司报告专用章（2）